

6082

CORRESPONDANCES

Europe	France	Allemagne	Grande-Bretagne	Italie		USA	Japon
EN 573	AFNOR	DIN	BS			ASTM	JIS
6082 (AlSi1MgMn)	6082	AlMgSi1	6082	3571	9006/4	6082	

DENSITÉ: 2.7

COMPOSITION CHIMIQUE EN %

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,7 - 1,3	0,50 max	0,10 max	0,40 - 1,0	0,6 à 1,2	0,25 max	0,20 max	0,10 max	Solde

PROPRIÉTÉS

Très bonne soudabilité, bonne résistance à la corrosion, bonne usinabilité.

DOMAINES D'APPLICATION

Pièces mécaniques, pièces de machine mécano-soudée, plaques de base, menuiserie métallique, industrie textile, articles ménagers...

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES TYPIQUES

Tôles

Etat	Epaisseur (mm)		Rm (MPa)		Rp0,2 (MPa)		A % min		Rayon de pliage		Dureté
	Sup à	jusqu'à	min	max	min	max	A 50	Α	180°	90°	НВ
	> 0,4	1,5		150		85	14		1,0 e	0,5 e	40
	1,5	3,0		150		85	16		1,0 e	1,0 e	40
0	3,0	6,0		150		85	18			1,0 e	40
	6,0	12,5		150		85	17			2,0 e	40
	12,5	25,0		155				16			40

	> 0,4	1,5	205	110		12	3,0 e	1,0 e	58
T4	1,5	3,0	205	110		14	3,0 e	1,5 e	58
T 451	3,0	6,0	205	110		15		3,0 e	58
	6,0	12,5	205	110		14		4,0 e	58
T451	12,5	40,0	205	110		13			58
	40,0	80,0	205	110		12			58
	> 0,4	1,5	205	95	12			1,5 e	57
	1,5	3,0	205	95	14			2,0 e	57
T42	3,0	6,0	205	95	15			3,0 e	57
	6,0	12,5	205	95	14			4,0 e	57
	12,5	40,0	205	95		13			57
	40,0	80,0	205	95		12			57
						_			
Т6	> 0,4	1,5	310	260		6		2,5 e	94
T651	1,5	3,0	310	260		7		3,5 e	94
T62	3,0	6,0	310	260		10		4,5 e	94
	6,0	12,5	310	255		9		6,0 e	91
	12,5	60,0	295	240		8			89
T651	60,0	100,0	295	240		7			89
T62	100,0	150,0	275	240		6			84
	150,0	175,0	272	230		4			43

Barres étirées

Etat	Dimensions (mm)		Rm (MPa)		Rp0,2 (MPa)		A %	A50 %	
	Diam	Plat	min	max	min	max	min	min	
O/H111	< 80	< 80		160		110	15	13	
T4	< 80	< 80	205		110		14	12	
Т6	< 80	< 80	310		255		10	9	

NORMES EUROPÉENNES

Composition : NF EN 485-2

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tôles laminées : NF EN 485-2 Barres, tubes étirés : NF EN 754-2