

7075 (AZ5GU)

CORRESPONDANCES

Europe	France	Allemagne	Grande-Bretagne	Italie		USA	Japon
EN 573	AFNOR	DIN	BS			ASTM	JIS
7075 (AlZn5,5MgCu)	7075	AlZnMgCu1,5	7075	3735	9007/2	7075	A7075

DENSITÉ: 2,8

COMPOSITION CHIMIQUE EN %

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,40 max	0,50 max	1,2 - 2,0	0,30 max	2,1 - 2,9	0,18 - 0,28	5,1 - 6,1	0,20 max	Solde

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES TYPIQUES

Tôles

Etat	Epaisseur (mm)		Rm (MPa)		Rp0,2 (MPa)		A % min		Rayon de pliage		Dureté
Elat	Sup à	jusqu'à	min	max	min	max	A 50	Α	180°	90°	НВ
	> 0,4	0,8		275		145	10		1,0 e	0,5 e	55
	0,8	1,5		275		145	10		2,0 e	1,0 e	55
	1,5	3,0		275		145	10		3,0 e	1,0 e	55
0	3,0	6,0		275		145	10			2,5 e	55
	6,0	12,5		275		145	10			4,0 e	55
	12,5	75,0		275		145		9			55
	> 0,4	0,8	525		460		6			4,5 e	157
T6	0,8	1,5	540		460		6			5,5 e	160
T 651	1,5	3,0	540		470		7			6,5 e	161
T62	3,0	6,0	545		475		8			8,0 e	163
	6,0	12,5	540		460		8			12 e	160
	12,5	25,0	540		470			6			161
	25,0	50,0	530		460			5			158

	50,0	60,0	525	440		4		155
T651	60,0	80,0	495	420		4		147
T62	80,0	90,0	490	390		4		144
	90,0	100,0	460	360		3		135
	100,0	120,0	410	300		2		119
	120,0	150,0	360	260		2		104
T76	> 1,5	3,0	500	425	7			149
T7651	3,0	6,0	500	425	8			149
	6,0	12,5	490	415	7			149
T73	> 1,5	3,0	460	385	7			137
T7351	3,0	6,0	460	385	8			137
	6,0	12,5	475	390	7			140
	12,5	25,0	475	390		6		140
	25,0	50,0	475	390		5		140
T7351	50,0	60,0	455	360		5		133
	60,0	80,0	440	340		5		129
	80,0	100,0	430	340		5		126

Barres étirées

Etat	Dimensions (mm)	Rm (MPa)		Rp0,2	(MPa)	A %	A50 %
Ltat	Diam	min	max	min	max	min	min
O/H111	< 80		275		165	10	8
Т6	< 80	520		460		7	6
T651	< 80	520		460		5	4
T73	< 80	455		385		10	8
T7351	< 80	455		385		8	6

NORMES EUROPÉENNES

Composition : NF EN 485-2

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tôles laminées : NF EN 485-2 Barres, Tubes étirés : NF EN 754-2